



Technisches Datenblatt

2K-SE SEALER

BEZEICHNUNG	2K-SE SEALER	
ARTIKELVARIANTEN	WHZ11630 – 1000 ml WHZ11632 – 5000 ml	
BESCHREIBUNG	Farbloser 2K-Haftvermittler für Metalluntergründe (poliert, glanzgedreht, gebürstet, geschliffen) sowie lackierte und gepulverte Flächen. Hoher Feststoffkörpergehalt, füllt Mikrolöcher im Aluminium. Schnelle Verarbeitung und kurze Trocknungszeiten.	
VORBEHANDLUNG	Untergrund sorgfältig mit einem Silikonentferner entfetten.	
VERARBEITUNG		Mischungsverhältnis 5:1:1 (vol.) 2K-SE SEALER: 5 Teile 2K-SE HARDENER: 1 Teil 2K-SE THINNER: 1 Teil Topfzeit: 2-3 h / 20°C
		Spritzviskosität: 20-22 at 20°C
		Düsengröße: 1,3 mm Luftdruck: 2,0 - 2,5 bar
		Anzahl Spritzgänge: 2 Schichtdicke: 15-25 µm
		Trocknung: 20°C: ca. 3-4 h Beschleunigung mittels Infrarot Trocknung möglich